

# tesa® ACX<sup>plus</sup> 7076

## High Resistance

### Produkt Information

1.500 µm doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7076 ist ein Acrylatschaum-Klebeband.

Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter.

Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7076 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.

### Hauptanwendungen

Verklebung von Paneelen und Versteifungsprofilen u.a. bei der Herstellung und Montage von:

- Aufzügen
- Solarpaneelen
- Fassadenelementen
- Sonderfahrzeugen

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Technische Daten

• Trägermaterial	geschäumtes Acrylat	• Klebmasse	Reinacrylat
• Farbe	tiefschwarz	• Reißdehnung	1000 %
• Dicke	1500 µm		

#### Klebkraft auf

• Stahl (initial)	14,0 N/cm	• Stahl (nach 3 Tagen)	35,0 N/cm
• Aluminium (initial)	12,0 N/cm	• Aluminium (nach 3 Tagen)	28,0 N/cm
• Glas (initial)	22,0 N/cm	• Glas (nach 3 Tagen)	36,0 N/cm

#### Eigenschaften

• Temp.beständigkeit kurzfr.	220 °C	• Chemikalienbeständigkeit	●●●●
• Temp.beständigkeit langfr.	120 °C	• Weichmacherbeständigkeit	●●
• Anfassklebkraft	●●	• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●●●
• Alterungsbeständigkeit (UV)	●●●●	• Statische Scherfestigkeit bei 70°C	●●●●
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●●	• T-block	●●●●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=07076>

# tesa® ACX<sup>plus</sup> 7076

## High Resistance

### Produkt Information

#### Weitere Informationen

PV 22 = weißer PE beschichteter Papierliner mit tesa® ACX<sup>plus</sup> Aufdruck

PV 24 = blauer HDPE Folienliner

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=07076>